



Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU

Лазурь толстослойная водная с хорошим растеканием для окон, дверей и других высококачественных изделий из древесины



Доступные позиции

	Кол-во на палете	672	200
	Единица упаковки	6 x 0,75 l	2 x 2,5 l
	Тип упаковки	Ведро жест.	Ведро жест.
	Код упаковки	01	03
	Арт. №		
Aqua DSL-55/мат.			
farblos	7220	■	■
спец. цвет	7221	■	■
Aqua DSL-55/шелк.-глянц.			
farblos	7210	■	■
eiche hell (RC-365)	7211	■	■
pinie/lärche (RC-260)	7212	■	■
teak (RC-545)	7213	■	■
nussbaum (RC-660)	7214	■	■
palisander (RC-720)	7215	■	■
спец. цвет	7216	■	■

Расход

~ 100 мл/м² на один рабочий проход





Область применения



- Древесина внутри и вне помещений
- Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров (например, окна и двери)
- Деревянные элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (например, оконные ставни, профилированные материалы, садовые дома)
- Промежуточное и финишное покрытие
- Может применяться в качестве ремонтного покрытия
- Не предназначено для покраски напольных поверхностей (террас, деревянных настилов и т.п.)
- Для профессионального применения

Свойства



- Низкая склонность к пожелтению
- Простота в применении
- Атмосферостойкость и влагорегуляция
- Устойчивость к слипанию (согл. Директиве НО.03)
- Долговечность, грязеотталкивающие свойства, износостойкость
- Отличная растекаемость
- Высокая эластичность
- Содержит блокаторы ультрафиолета
- При применении в качестве обновляющего / ремонтного покрытия обладает отличной адгезией к существующим покрытиям

Технические параметры продукта

Плотность	~ 1,04 г/см ³
Вязкость (20 °C)	~ 2300 мПа·с
Связующее вещество	специальные смолы
Запах	слабый, после высыхания отсутствует
Степень блеска	матовая, шелковисто-глянцевая

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не несут характер гарантийной спецификации.

Сертификаты

- [DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"](#)

Возможные системные продукты

- [Aqua IG-15-Imprägniergrund IT * \(7145\)](#)
- [Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1 * \(7120\)](#)

Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**
Поверхность должна быть чистой, свободной от пыли и сухой.
Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров: влажность древесины 11-15 %
Деревянные элементы с ограниченным сохранением линейных размеров: влажность древесины макс. 18 %
- **Подготовка**
Полностью удалить загрязнения, жир и старые непрочные покрытия.
Существующие неповрежденные покрытия тщательно отшлифовать.
Посеревшие и выветренные поверхности древесины отшлифовать до здорового основания.
Руководствоваться инструкцией BFS-Merkblatt № 18 „Покрyтия для древесины и древесных материалов вне помещений“ („Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich“).



Древесину, расположенную вне помещений, требующую защиты от гнили и/или синевы, предварительно обработать средством Aqua IG- 15* или Aqua HSL-35* (для древесины внутри помещений такая обработка не требуется).

Порядок применения



Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +15 °C, макс. +25 °C.

Тщательно перемешать материал.

Наносить кистью или распылением.

После высыхания нанести следующий слой.

После грунтования выполнить легкую промежуточную шлифовку.

Нанести 2 - 3 слоя с легкой промежуточной шлифовкой после каждого слоя.

Обновляющее / ремонтное покрытие: нанести 1 - 2 слоя с легкой промежуточной шлифовкой после каждого слоя.

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению



Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет покрытия проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

Обширные поверхности обрабатывать, разделив на широкие полосы ("захватки"), не окрашивать всю поверхность сразу.

Применяемые герметики должны быть совместимы с лакокрасочным покрытием.

Наносить герметик только после полного высыхания лакокрасочного покрытия.

Во время нанесения и высыхания покрытия защищать поверхность от дождя, ветра, солнечных лучей и образования конденсата.

Уплотнители, содержащие пластификаторы, при контакте с дисперсионными лакокрасочными материалами склеиваются. Используйте уплотнители без содержания пластификаторов.

При обработке древесины дуба возможно образование темных пятен вследствие контакта красящих водорастворимых веществ древесины с водными дисперсионными лакокрасочными материалами.

Вариант FarbloS не предназначен для обработки поверхностей, расположенных вне помещений, подверженных прямому атмосферному воздействию.

Высыхание

От пыли: ~ 1 час

Нанесение следующего слоя: ~ 4 часа

Практические значения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

В условиях более низких температур, высокой влажности воздуха или при превышении максимально допустимой толщины слоя высыхание может существенно замедлиться!

Разбавление

При необходимости разбавить водой (макс. 5 %).

Рабочий инструмент / очистка




Кисть акриловая/ кисть с искусственным ворсом, краскопульт

Инструмент очистить водой и моющим средством сразу после использования.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

**Условия хранения /
срок хранения**

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

**Безопасность /
нормативные
документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

**Средства
индивидуальной
защиты**

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с пылевым фильтром P2 и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

КОД GIS

BSW30

**Указания по
утилизации**

Большие остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от продуктов питания. Не допускать попадания в канализацию.

**Постановление о
биоцидных продуктах**

* С осторожностью применять средства для защиты древесины.
Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

**Декларация в
соответствии с VdL-RL
01 (2013)**

Группа продуктов: краски полупрозрачные для древесины
Компоненты: акрилатный сополимер, дисперсия полиуретана, железоксидные пигменты, восковая эмульсия, гликоли, смачивающий агент, пеногаситель (антивспенивающая добавка), абсорбенты ультрафиолета, матирующая добавка, нейтрализатор, MIT (Methylisothiazolinon), BIT (Benzoisothiazolinon), CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon) (3:1).
Информация для аллергиков по тел. в Германии +49 (0) 5432/83-138

**Содержание летучих
органических
соединений (ЛОС) согл.
Директиве Decopaint
(2004/42/EG)**

Предельное значение по нормам ЕС для данного продукта (кат.А/е): макс. 130 г/л (2010).
Содержание ЛОС в данном продукте < 130 г/л.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.