


Техническое описание Артикул 3600

Deckfarbe

Высокоукрывистая атмосферостойкая краска



На водной основе



Для наружных и внутренних работ



Для элементов с ограниченным сохранением линейных размеров



Для элементов без сохранения линейных размеров




Нанесение кистью / валиком



Перед применением перемешать



Время высыхания до последующей обработки 2-4 ч



Температура нанесения



Количество нанесения за 1 рабочий проход



Хранить в прохладном, защищенном от замерзания месте / защищать от влаги / плотно закрывать емкость



Срок хранения

Сфера применения

- Грунтовочное, промежуточное и финишное покрытие
- Древесина снаружи и внутри помещений
- Элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (напр., оконные ставни, деревянный профиль, облицовка)
- Элементы без сохранения линейных размеров (напр., изгороди, фахверк, навесы для авто, деревянная обшивка)
- Оцинкованные системы водослива и оцинкованная листовая сталь
- Другие типы оснований

Не применять на свежеспиленной древесине. Выдержать время фиксации.

3600 TM_Deckfarbe_11 16 TK-JDi-EK

Технические параметры продукта

Плотность (20 °C):	ок. 1,2 г/см ³
Вязкость (20 °C):	ок. 2000 мПа сек.
Запах:	умеренный
Степень блеска:	шелковисто-матовая

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации

При обработке стульев, скамей и т.п. выполнить дополнительное защитное покрытие с помощью Wetterschutz-Lasur UV farblos UV+ (1553). Это предотвратит выцветание покрытия.

Свойства продукта

- Высокоукрывистая
- Шелковисто-матовая
- Эластичная
- Не отслаивается
- Щелочестойкая, подходит для минеральных оснований

- Атмосферостойкая, регулирует влажность древесины
- С низким содержанием растворителей, экологически чистая, со слабым запахом

Разные цвета можно смешивать между собой. Яркие и насыщенные цвета имеют более низкую укрывистость, обусловленную особенностями пигментов. При работе с такими цветами рекомендуется предварительно тщательно закрашивать основание грунтовоч-

ным слоем в соответствующем цвете.

Сертификаты

Свидетельство о проверке по DIN EN 71



Системные продукты

- Isoliergrund (3440)
- Holzschutz-Grund (2014)

Подготовка к проведению работ

Требования к основанию

Полностью удалить грязь, жир и непрочные старые покрытия.

Подготовка

▪ Деревянные поверхности
Посеревшие и выветренные поверхности древесины отшлифовать до здорового основания. Непрочные и потрескавшиеся сучки, а также открытые смоляные подтеки удалить и очистить такие участки растворителем (напр., Verdünnung V 101 или Verdünnung & Pinselreiniger). Древесину, расположенную вне помещений и требующую защиты от гнили и синевы предварительно обработать средством Remmers Holzschutz-Grund* (для древесины в интерьерах такая обработка не требуется). Руководствоваться инструкцией BFS-Merkblatt № 18 „Покрытия для древесины и древесных материалов вне помещений“ („Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich“). Во избежание проступания цветных растворимых компонентов древесины при работе с продуктом Deckfarbe цвета weiß или светлых оттенков требуется предварительно обработать основание изолирующей грунтовкой Isoliergrund. Во избежание возможного загрязнения смежных элементов (напр., заполняемой части факверковой конструкции) проступающими растворимыми компонентами древесины рекоменду-

ется наносить продукт на обрабатываемые элементы со всех сторон.

Старые выветренные карболиновые покрытия покрывать только темными оттенками; всегда выполнять пробное нанесение.

▪ Цинк (оцинкованная сталь):
Очистить аммиачным смачивающим средством с применением шлифовального пада. Руководствоваться инструкцией BFS-Merkblatt № 5. При наличии повышенных механических нагрузок предварительно загрунтовать поверхность продуктом Allgrund.

▪ Минеральные основания:
Подготовить поверхность в соответствии с требованиями по нанесению стойких к истиранию и атмосферостойких дисперсионных лакокрасочных материалов (DIN 53778). Старые фиброцементные поверхности тщательно очистить от водорослей и мха, хорошо просушить поверхность. Отремонтировать повреждения штукатурки. Старые масляные покрытия проверить на совместимость с продуктом Deckfarbe путем пробного нанесения.

Применение

Условия нанесения

Температура материала, окружающей среды и основания: мин. + 5° C, макс. + 25° C. Тщательно перемешать материал и плавно нанести кистью или валиком. Выдерживать технологический перерыв между отдельными рабочими проходами. Более подробно см. в примерах применения.

Указания по применению

Конечный оттенок образуется только после окончательного высыхания. Не допускать контакта окрашенных поверхностей друг с другом (напр., при складировании). Не применять для покраски древесины, обработанной пропитками на основе солей бора. При проведении работ внутри помещений обеспечить хорошую вентиляцию.

Высыхание

2-4 часа при 20°С и отн.вл.возд. 65%. Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

Разбавление

При необходимости разбавить водой

Примеры применения

Деревянные поверхности:

Необработанная (новая) древесина

Старые выветренные деревянные поверхности

Обновление существующих дисперсионных покрытий и покрытий защитными лазурями

Пропитка:

При необходимости обработать продуктом Holzschutz-Grund* (только при наружных работах)

Грунтование:

Isoliergrund или Deckfarbe

Промежуточное покрытие:

Isoliergrund oder Deckfarbe

Финишное покрытие: Deckfarbe

Цинк (оцинкованная сталь)

Цинк, оцинкованная сталь и твердый ПВХ

Обновление существующих покрытий

Грунтование: Allgrund

Промежуточное покрытие: Deckfarbe

Финишное покрытие: Deckfarbe

Минеральные основания:

Лицевой бетон, непористый бетон

Грунтование:

1-2 слоя Tiefengrund

Промежуточное покрытие: Deckfarbe, разбавленная водой на 30%)

Финишное покрытие: 1-2 слоя

Минеральные основания:

Фиброцемент

Грунтование:

1-2 слоя Tiefengrund

Промежуточное покрытие: Deckfarbe

Финишное покрытие: Deckfarbe

Минеральные основания:

Новые и прочные штукатурки, снаружи (воздушно-сухая гидравлическая штукатурка, известково-цементная и цементная штукатурка, группа расстворов Ib, II и III)

Грунтование: Imprägniergrund
Промежуточное покрытие: Deckfarbe, разбавленная водой на 10%

Финишное покрытие: Deckfarbe

Минеральные основание:

Старые штукатурки, снаружи (осыпающиеся штукатурки, прочные штукатурки)

Грунтование: осыпающиеся и мелящие штукатурки грунтовать продуктом Tiefengrund; прочные грунтовать продуктом Imprägniergrund

Промежуточное покрытие: Deckfarbe, разбавленная водой на 10%

Финишное покрытие Deckfarbe

Минеральные основания:

Прочные штукатурки, внутри (гипсовые, известковые штукатурки), открытая кладка

Грунтование: Deckfarbe, разбавленная водой на 10%

Финишное покрытие: Deckfarbe

Минеральные основания:

Гипсокартон

Грунтование: Tiefengrund

Промежуточное покрытие: Deckfarbe

Финишное покрытие: Deckfarbe

Минеральные основания:

Обои, грубоволокнистые обои и т.п.

Грунтование: Deckfarbe

Финишное покрытие: Deckfarbe

Расход

100 мл/м² за один рабочий проход

Расход в зависимости от основания см. в примерах применения

Рабочий инструмент / очистка

Кисть, валик

Очищать инструмент водой и чистящим средством сразу после использования. Продукты очистки утилизировать согласно предписаниям.

Форма поставки / Цвета

Форма поставки

Емкость жестяная
0,75 л; 2,5 л; 5 л; 10 л; 20 л

Цвета

3600 weiß RAL 9016

* 3601 hellgrau

* 3602 dunkelgrau

* 3603 königsblau

* 3604 friesenblau

* 3605 moosgrün

* 3606 flaschengrün

3607 nussbraun

* 3608 tabakbraun

3610 rotbraun

* 3611 schwedischrot

* 3612 maisgelb

* 3614 goldgelb

* 3615 schwarz

3616 hellelfenbein RAL 1015

3619 Спец. цвета

* 3623 skandinavisch rot

3624 anthrazitgrau RAL 7016

(*цвета по карте Remmers, не являются цветами RAL)

Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 Monate.

Безопасность / нормативные акты

Более подробная информация по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии содержатся в актуальной версии паспорта безопасности.

Код GIS: M-VM 01

Постановление о биоцидных продуктах (Biozidprodukteverordnung)

*С осторожностью применять антисептики для древесины. Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте.

Меры предосторожности (согл. RAL-Vergabegrundlage)

Хранить в недоступном для детей месте.

При нанесении распылением использовать респиратор с комбинированным фильтром A2/P2.

При шлифовальных работах использовать респиратор с пылевым фильтром P2.

Во время нанесения и сушки обеспечить хорошую вентиляцию.

Во время работы с краской не употреблять пищу и напитки, не курить.

Содержание летучих органических соединений (VOC) согл. директиве Decopaint (2004/42/EG)

Предельное значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. A/d): 130 г/л (2010). Содержание VOC в данном продукте < 130 г/л.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С публикацией новой версии технического описания предыдущие версии теряют

3600 TM_Deckfarbe_11 16 TK-JDi-EK

